

Cleaner Blend 300

19510 – 550ml.

Descrição	Líquido desengraxante indicado para limpeza química em áreas de muitos depósitos de graxa, óleo e sujeira em superfícies metálicas antes da aplicação de qualquer produto Devcon.
Uso Pretendido	- Qualquer superfície metálica, ligas e peças fundidas. - Utilizado em superfícies de borracha, plásticos, madeira e concreto. - Remover sujeira, óleo, alcatrão e graxas.
Características do produto	Não deixa resíduos. Rápida Evaporação.
Limitações	Nenhuma.
Propriedades Físicas Típicas	Os dados devem ser considerados somente representativos ou típicos e não devem ser usados para finalidades do projeto. Após 7 dias de cura a 24°C (75°F) Flashpoint 40°C (105°F).
Preparação da Superfície	1) Limpar completamente a superfície com Devcon® Cleaner Blend 300 para remover todo o óleo, graxa e sujeira. 2) Para melhor adesão lixar ou fazer um jateamento abrasivo na superfície com granulometria de 8 a 40 mesh, ou com disco abrasivo para criar uma área com melhor adesão. (Cuidado: Um disco abrasivo só pode ser usado, desde que crie a rugosidade requerida). O perfil desejado é de 3 a 5 mils e com as bordas definidas. Não aplicar em bordas com canto vivo. Nota: Para metais já expostos a água do mar ou soluções salinas, realizar jateamento abrasivo e em seguida jato de água de alta pressão, então deixe da noite para o dia para que o metal "transpire" levando para a superfície os sais que o contaminam. Repita o jateamento para retirar todos os sais solúveis. Realizar teste de contaminação de cloreto para determinar o conteúdo de sais não solúveis (não pode ultrapassar 40 ppm). 3) Limpar novamente a superfície com Devcon® Cleaner Blend 300 para eliminar todos os vestígios de óleo, graxa, sujeira ou qualquer substância proveniente do jateamento abrasivo. 4) Executar a aplicação logo após a preparação da superfície, eliminando assim qualquer risco de contaminação. CONDIÇÕES DE TRABALHO: A temperatura ideal de aplicação é de 55-90°F (13-32°C). Em condições frias, recomenda-se o aquecimento da área de reparo até 100-110°F (38-43°C). Para o produto atingir propriedades máximas de adesão, providenciar para a aplicação e a cura do epóxi, área livre de umidade, contaminação ou solventes.
Instruções de Mistura	A este produto não é aplicado mistura.
Instruções de Aplicação	Superfícies com alta contaminação requerem preparação mecânica antes da aplicação de Devcon® Cleaner Blend 300. Isto pode ser executado através de abrasivos, esmerilhando, ou jato de areia. Após este procedimento, o Devcon® Cleaner Blend 300 pode ser aplicado generosamente e completamente em toda a superfície. A área deve então ser totalmente enxugada com tecidos limpos e deixa-la secar antes da aplicação de qualquer produto.
Armazenamento	Armazenar em temperatura ambiente.
Complacências	Nenhuma
Resistências Químicas	Resistência Química não é necessário neste produto.
Precauções	Favor consultar material apropriado de normas de Segurança (MSDS), antes de usar este produto. Para assistência técnica, favor chamar TELEFONE (55) 11-5535.4211. SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL.
Garantia	Devcon® irá repor qualquer material que apresentar defeito. Devido a armazenagem, manipulação e aplicação estarem além de nosso controle, não podemos aceitar nenhuma responsabilidade sobre os resultados obtidos.
Retratção	Todas as informações contidas nesta folha de dados foram baseadas em teste de laboratório e não é pretendido para a finalidade de projeto. A ITW Devcon não faz nenhuma representação ou garantia à respeito destes dados.
Outras Informações	Revisão 00 01/07/2005 ITW Devcon 30/06/2004